


CORTE A-A

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:  
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIÁÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

| MATERIAL                            | ACABAMENTO                                                        | ENSAIOS DE RECEBIMENTO<br>CONFORME 02.118-CEMIG-461                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -AÇO FORJADO, TEMPERADO E REVENIDO. | -SUPERFÍCIE LIVRE DE REBARBAS, INCRUSTAÇÕES, TRINCAS E OXIDAÇÕES. | 1-INSPEÇÃO VISUAL:<br>-IDENTIFICAÇÃO<br>-ACABAMENTO<br>-CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS<br>-ACONDICIONAMENTO<br>2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL |

| ITEM             | ØD   | MASSA APROX. (kg) |        | NOTAS                                                                                                                           |
|------------------|------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | COMPRIMENTO       |        |                                                                                                                                 |
|                  |      | 300±10            | 457±10 |                                                                                                                                 |
| 1                | 9,5  | 0,36              | 0,57   | 1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL:<br>-NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE<br>-DIÂMETRO, EM MILÍMETROS<br>-MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. |
| 2                | 14,0 | 0,40              | 0,63   |                                                                                                                                 |
| 3                | 17,5 | 0,45              | 0,71   |                                                                                                                                 |
| 4                | 20,6 | 0,50              | 0,79   |                                                                                                                                 |
|                  |      |                   |        | 2-O TRADO PODE SER FORNECIDO COM QUALQUER UM DOS DOIS COMPRIMENTOS INDICADOS NO DESENHO, INDIFERENTEMENTE.                      |
|                  |      |                   |        | 3-O TRADO DEVE SER EMBALADO EM PAPEL IMPREGNADO EM ÓLEO OU GRAXA NÃO OXIDANTE E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO.              |
|                  |      |                   |        | 4-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO.                                                                     |
|                  |      |                   |        | 5-DIMENSÕES EM MILÍMETROS.                                                                                                      |
| TOLE-<br>RÂNCIAS | +    | 0,2               |        | 6-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.                                                                                      |
|                  | -    | 0,2               |        |                                                                                                                                 |

|       |          |           |     |                                                            |                           |                                     |                                |      |
|-------|----------|-----------|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|
| PROJ. | e        |           | / / | CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS                 |                           | CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA | SUBSTITUI:<br>02.111-EG/OM-010 | -A4D |
|       | d        |           | / / | COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM |                           |                                     |                                |      |
|       | c        |           | / / | COORDENAÇÃO<br>CONEM                                       | TRADO DE AÇO PARA MADEIRA |                                     | 02.118<br>CEMIG<br>716 a       |      |
|       | b        |           | / / | LCLC                                                       |                           |                                     |                                |      |
|       | a        | G E D O C |     |                                                            |                           |                                     |                                |      |
|       | REVISÕES |           |     | 02/07/08                                                   |                           |                                     |                                |      |